



## FOGLIA NEUTRA 200 micr mt4 50kg



valori indicativi

CARATTERISTICA	METODO DI MISURA	UNITA' DI MISURA	VALORE
Melt flow rate (190° C; 21,2 N)	ISO 1133 cond. 4	g/10 min	0,3
Densità	ISO 1872/1	gr/cm <sup>3</sup>	0,921
Temp. rammolim. Vicat	ISO 306	°C	95
Durezza	ISO 868	Sh'D'	45
Carico di rottura trasversale	ISO 1184	MPa	19
Allung.a rottura trasversale	ISO 1184	%	360
Carico di rottura longitudinale	ISO 1184	Mpa	22
Allung.a rottura longitudinale	ISO 1184	%	260
Resistenza alla diffusione del vapore	Interno	m <sup>2</sup> *h*Pa/mg	92,4
Velocità di Trasmissione del Vapore (WVT)	Interno	g/m <sup>2</sup> *h	0,0017
Diffusione del vapore	Interno	S <sub>d</sub>	64,1
Ausiliari di processo			nessuno
Peso bobina		kg	50

Piegatura	SOFFIETTATA		
Dimensioni	L	1,02 cm	
	Ø	26 cm	
Imballo	BIANCO		

Revisione: Febbraio 2019

Fratelli Ceni spa  
 Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella  
 Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641  
 P.iva 02054430232