



POLICARBONATO ALVEOLARE

TEMPERATURA D'UTILIZZO: Da -40°C a +120°C

REAZIONE AL FUOCO: CLASSE 1

STRUTTURA	SPESSORE (mm)	PESO (g/m ²)	RAGGIO MINIMO DI CURVATURA A FREDDO (m)	U-FACTOR* (W-m ² x ° C)	TRASMISSIONE LUMINOSA (%)**
	6	1300	1.05	3.6	80
	10	1700	3.0	3.0	79
	16	2700	2.8	2.3	72

* ASTM C177 TNO

** ASTM D1003

Revisione: febbraio 2016

Fratelli Ceni spa
Via Galileo Galilei, 551, 37040, Zimella
Tel +39 0442 489611 Fax +39 0442 489641
P.iva 02054430232