

SCHEDA TECNICA FILM ESTENSIBILE NERO/BIANCO IN LLDPE				
CARATTERISTICHE	METODO ASTM	UNITA' DI MISURA	FILM ESTENSIBILE MANUALE	FILM ESTENSIBILE MACCHINABILE
COLORE			NERO BIANCO	NERO BIANCO
SPESSORE		MICRON	30	30
DENSITA'	D-1505	GR/CC	0,916-0,918	0,917-0,919
DART DROP TEST	D-1709	GR	100	180
CARICO DI ROTTURA -LONG. -TRASV.	D-882 B D-882 B	M Pa M Pa	40 25	38 26
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA -LONG. -TRASV.	D-882 B D-882 B	% %	500 800	620 850
ALLUNGAMENTO PRESTIRO	D-882 B	%	120-130	150-220
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE (ELMENDORF) -LONG. -TRASV.	D-1922 D-1922	N/mm ² N/mm ²	21 103	80 200
CARICO ELASTICO -LONG. -TRASV.	D-882 B D-882 B	N/mm ² N/mm ²	11 10	15 11